



Tropical White Satiny

RT57123

33X60cm | Retificado | Acetinado | 1 Faces

LA - Paredes

Paredes residenciais e comerciais internas e externas até 3 m de altura. (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tamanho de Fabricação: 33X60cm Retificado	Espessura: 7,40 mm
Caixas/Pallet: 54	Peso/Caixa: 40,00 Kg
Peso do Pallet: 1.160 Kg	m ² /Caixa: 2,34 m ²
Junta Mínima: 2 mm	Retificado: Sim
Peças/Caixa: 12	m ² /Pallet: 126,36 m ²

PROPRIEDADES QUÍMICAS

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Resistência ao ataque químico

Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração
Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina

ISO 10545-13

ISO 13006 | ≥ B

≥ B

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO

MÉTODO DE ENSAIO

REQUISITOS

ESPECIFICAÇÃO

Coeficiente de atrito úmido

NBR 16919

NBR 16919 |
< 0,4 instalações normais
≥ 0,4 locais onde se requer
resistência ao
escorregamento

< 0,4

embramaco.com.br

EMBRAMACO - EMPRESA BRASILEIRA MATS CONSTR S.A.
CNPJ: 56.883.820/0002-04 | E.I: 615.009.635.110
AV. CONDE GUILHERME PRATES, 392 | SANTA GERTRUDES / SP | 55 (19) 3545 8550